



Техническая поддержка:
 e-mail: support@oiltest.ru
 Телефоны:
 Москва +7 (495) 197-88-99
 Новосибирск +7 (383) 312-07-57
 Екатеринбург +7 (343) 251-99-11
 Хабаровск +7 (421) 229-88-99
 www.oiltest.ru

Идентификатор узла техники	VPM-305
Обозначение пробы	EAGLE PAO OUTBOARD Oil 2T TC-W3
Компания	
Заказчик	ИП Борисов Иван Владимирович
Контактное лицо	Семенович Сергей Игоревич
Наименование клиента	ИП Борисов И.В.
Дополнительная информация	
Внутренний номер пробы	26071030
Тип техники	
Марка	
Узел	/
Производитель / модель / серийный № / /	
Объём системы (бака)	
Место отбора	тара производителя
Производитель масла / Вязкость	Eagle /
Марка масла	EAGLE PAO OUTBOARD 2T TC-W3

Интерпретация актуальных лабораторных данных

Оценка и интерпретация отдельных показателей не заказывались/не предоставлялись. Для более точной оценки и интерпретации результатов испытаний масла необходимо руководствоваться требованиями, предъявляемыми производителем к смазочном материалу.

Данные образца							
Номер образца				1075498			
Используемый продукт				EAGLE PAO OUTBOARD 2T TC-W3			
Дата отбора							
Общая наработка узла							
Наработка смазочного материала				0.0			
Долив масла							
Оценка масла							
КИТ 5							
Индикаторы износа							
Железо	Fe	ASTM D 5185	мг/кг	0			
Хром	Cr	ASTM D 5185	мг/кг	0			
Олово	Sn	ASTM D 5185	мг/кг	0			
Алюминий	Al	ASTM D 5185	мг/кг	0			
Никель	Ni	ASTM D 5185	мг/кг	0			
Медь	Cu	ASTM D 5185	мг/кг	0			
Свинец	Pb	ASTM D 5185	мг/кг	0			
Молибден	Mo	ASTM D 5185	мг/кг	0			
Присадки							
Кальций	Ca	ASTM D 5185	мг/кг	21			
Магний	Mg	ASTM D 5185	мг/кг	8			
Цинк	Zn	ASTM D 5185	мг/кг	15			
Фосфор	P	ASTM D 5185	мг/кг	40			
Барий	Ba	ASTM D 5185	мг/кг	0			
Бор	B	ASTM D 5185	мг/кг	5			
Загрязнение							
Кремний	Si	ASTM D 5185	мг/кг	0			
Калий	K	ASTM D 5185	мг/кг	0			
Натрий	Na	ASTM D 5185	мг/кг	0			
Вода		ASTM E 2412	%	0			
Гликоль		ASTM E 2412	%	0			
Топливо		ASTM E 2412	%	0.0			
Степень окисления		ASTM E 2412 a1	Abs/0.1mm	44.0			
Степень нитрования		ASTM E 2412 a1	Abs/0.1mm	6.0			
Состояние масла							
Вязкость кинематическая при 100°C		ASTM D 445	мм²/с	7.37			
Вязкость кинематическая при 40°C		ASTM D 445	мм²/с	36.75			
Индекс вязкости		ASTM D 2270	-	171			
Щелочное число TBN (ASTM D 2896)		ASTM D 2896 (B)	мг KOH/г	5.56			
Кислотное число TAN		ASTM D 664	мг KOH/г	1.29			
pH-кислотность		ASTM D 7946	ед.рН	8.7			
Отдельные показатели							



Обозначение пробы: EAGLE PAO OUTBOARD Oil 2T TC-W3

Данные образца						
Номер образца			1075498			
Используемый продукт			EAGLE PAO OUTBOARD 2T TC-W3			
Дата отбора						
Общая наработка узла						
Наработка смазочного материала			0.0			
Долив масла						
Оценка масла						
Отдельные показатели						
Температура застывания ASTM D 97	ASTM D 97	°C	-53			

