



Техническая поддержка:
 e-mail: support@oiltest.ru
 Телефоны:
 Москва +7 (495) 197-88-99
 Новосибирск +7 (383) 312-07-57
 Екатеринбург +7 (343) 251-99-11
 Хабаровск +7 (421) 229-88-99
 www.oiltest.ru

Идентификатор узла техники	VPM-307
Обозначение пробы	EAGLE PAO OUTBOARD Oil 4 STROKE FC-W
Компания	
Заказчик	ИП Борисов Иван Владимирович
Контактное лицо	Семенович Сергей Игоревич
Наименование клиента	ИП Борисов И.В.
Дополнительная информация	LOT:26071022
Внутренний номер пробы	26071022
Тип техники	
Марка	
Узел	/
Производитель / модель / серийный № / /	
Объём системы (бака)	
Место отбора	тара производителя
Производитель масла / Вязкость	Eagle / SAE 10W-40
Марка масла	EAGLE PAO OUTBOARD OIL 4 STROKE FC-W 10W-40

Интерпретация актуальных лабораторных данных

В рамках комплекса испытаний КИТ 5 измеренные показатели типичны для заявленного типа масла. Оценка и интерпретация отдельных показателей не заказывались/не предоставлялись. Для более точной оценки и интерпретации результатов испытаний масла необходимо руководствоваться требованиями, предъявляемыми производителем к смазочному материалу.

Данные образца					
Номер образца				1075496	
Используемый продукт				EAGLE PAO OUTBOARD OIL 4 STROKE FC- W 10W-40	
Дата отбора				04.08.2026	
Общая наработка узла					
Наработка смазочного материала				0.0	
Долив масла					
Оценка масла					
КИТ 5					
Индикаторы износа					
Железо	Fe	ASTM D 5185	мг/кг	1	
Хром	Cr	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Олово	Sn	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Алюминий	Al	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Никель	Ni	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Медь	Cu	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Свинец	Pb	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Молибден	Mo	ASTM D 5185	мг/кг	37	
Присадки					
Кальций	Ca	ASTM D 5185	мг/кг	1649	
Магний	Mg	ASTM D 5185	мг/кг	25	
Цинк	Zn	ASTM D 5185	мг/кг	823	
Фосфор	P	ASTM D 5185	мг/кг	743	
Барий	Ba	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Бор	B	ASTM D 5185	мг/кг	5	
Загрязнение					
Кремний	Si	ASTM D 5185	мг/кг	4	
Калий	K	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Натрий	Na	ASTM D 5185	мг/кг	0	
Вода		ASTM E 2412	%	0	
Гликоль		ASTM E 2412	%	0	
Топливо		ASTM E 2412	%	0.0	
Степень окисления		ASTM E 2412 a1	Abs/0.1mm	9.0	
Степень нитрования		ASTM E 2412 a1	Abs/0.1mm	4.0	
Состояние масла					
Вязкость кинематическая при 100°C		ASTM D 445	мм²/с	14.09	
Вязкость кинематическая при 40°C		ASTM D 445	мм²/с	93.39	
Индекс вязкости		ASTM D 2270	-	155	
Щелочное число TBN (ASTM D 2896)		ASTM D 2896 (B)	мг KOH/г	6.96	
Кислотное число TAN		ASTM D 664	мг KOH/г	2.29	
pH-кислотность		ASTM D 7946	ед.pH	6.8	



Обозначение пробы: EAGLE PAO OUTBOARD Oil 4 STROKE FC-W

Данные образца						
Номер образца			1075496			
Используемый продукт			EAGLE PAO OUTBOARD OIL 4 STROKE FC- W 10W-40			
Дата отбора			04.08.2026			
Общая наработка узла						
Нарработка смазочного материала			0.0			
Долив масла						
Оценка масла						
Отдельные показатели						
Отдельные показатели						
Температура застывания ASTM D 97	ASTM D 97	°C	-36			

