



Техническая поддержка:
 e-mail: support@oiltest.ru
 Телефоны:
 Москва +7 (495) 197-88-99
 Новосибирск +7 (383) 312-07-57
 Екатеринбург +7 (343) 251-99-11
 Хабаровск +7 (421) 229-88-99
 www.oiltest.ru

Идентификатор узла техники	VPM-312
Обозначение пробы	EAGLE SCORPION E-Trans 70W EV
Компания	
Заказчик	ИП Борисов Иван Владимирович
Контактное лицо	Семенович Сергей Игоревич
Наименование клиента	ИП Борисов И.В.
Дополнительная информация	LOT:26062529
Внутренний номер пробы	26062529
Тип техники	
Марка	
Узел	/
Производитель / модель / серийный № / /	
Объём системы (бака)	
Место отбора	тара производителя
Производитель масла / Вязкость	Eagle / SAE 70W
Марка масла	EAGLE SCORPION E-Transmission 70W EV

Интерпретация актуальных лабораторных данных

В рамках комплекса испытаний КИТ 5 измеренные показатели типичны для заявленного типа масла. Оценка и интерпретация отдельных показателей не заказывались/не предоставлялись. Для более точной оценки и интерпретации результатов испытаний масла необходимо руководствоваться требованиями, предъявляемыми производителем к смазочному материалу.

Данные образца							
Номер образца				1075502			
Используемый продукт				EAGLE SCORPION E-Transmission 70W EV			
Дата отбора				04.08.2026			
Общая наработка узла							
Наработка смазочного материала				0.0			
Долив масла							
Оценка масла							
КИТ 5							
Индикаторы износа							
Железо	Fe	ASTM D 5185	мг/кг	0			
Хром	Cr	ASTM D 5185	мг/кг	0			
Олово	Sn	ASTM D 5185	мг/кг	0			
Алюминий	Al	ASTM D 5185	мг/кг	0			
Никель	Ni	ASTM D 5185	мг/кг	0			
Медь	Cu	ASTM D 5185	мг/кг	0			
Свинец	Pb	ASTM D 5185	мг/кг	0			
Молибден	Mo	ASTM D 5185	мг/кг	0			
Присадки							
Кальций	Ca	ASTM D 5185	мг/кг	413			
Магний	Mg	ASTM D 5185	мг/кг	5			
Цинк	Zn	ASTM D 5185	мг/кг	4			
Фосфор	P	ASTM D 5185	мг/кг	386			
Барий	Ba	ASTM D 5185	мг/кг	0			
Бор	B	ASTM D 5185	мг/кг	96			
Загрязнение							
Кремний	Si	ASTM D 5185	мг/кг	4			
Калий	K	ASTM D 5185	мг/кг	0			
Натрий	Na	ASTM D 5185	мг/кг	0			
Состояние масла							
Вязкость кинематическая при 100°C		ASTM D 445	мм²/с	4.56			
Вязкость кинематическая при 40°C		ASTM D 445	мм²/с	19.56			
Индекс вязкости		ASTM D 2270	-	155			
Кислотное число TAN		ASTM D 664	мг KOH/г	1.52			
Вода по KF		ASTM D 6304	ppm	279			
Класс чистоты (ISO)		ISO 4406	-	21/18/13			
Отдельные показатели							
Температура застывания ASTM D 97		ASTM D 97	°C	-55			

